


球状磁性粉末

インダクタンス部品の作動周波数に合わせた
球状磁性粉末を選択可能



特 長

- 作動周波数に合わせた球状磁性粉末
100MHz以下の範囲で低い虚透磁率(μ'')を実現
- 球形状のため、樹脂との混合・成形・高充填が容易
- 高充填タイプ・小粒径タイプから選択可能
- 高Ms合金系により高い直流重畠特性に対応可能

球状磁性粉末の外観例



磁性シートの複素透磁率の例 (高充填タイプ)



物性値の例

球状磁性粉末 (高充填タイプ)

| | PST-S | PST-SHT | Fe-3Si | FeNiCo系A | FeCr系 | FeNiCo系B |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 特長・用途 | 数MHz以下のインダクタ用 | | 高い直流重畠特性 (高Ms) | | 100MHz以下のインダクタ用 | |
| 合金系 | Fe-Si-Al系 | Fe-Si-Al系 | Fe-Si系 | Fe-Ni-Co系 | Fe-Cr系 | Fe-Ni-Co系 |
| 保磁力 (A/m) | 180 ^{*1} | 16 ^{*1} | 390 ^{*1} | 6200 ^{*2} | 18000 ^{*2} | 18000 ^{*2} |
| 平均粒径 (μm) | | | | 20~70 | | |
| タップ密度 (Mg/m^3) | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 5.4 |
| 飽和磁化 (T) | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
| 真比重 (Mg/m^3) | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 8.0 | 7.4 | 8.1 |

・*1 Hcメータ、*2 VSM(bHc)による測定値

・複素透磁率は球状磁性粉末を約50vol.%充填した厚さ約300 μm の磁性シートの特性です

・物性値は代表的な参考値であり、製品の特性を保証するものではありません